

Műszaki adatok

		Diagum -P-	Diagum -FL-
Tömeg szerinti keverési arány bázis + keményítő	gr.	100 : 30	100 : 30
A keverék színe		fekete	fekete
Kezdeti viszkozitás	m.Pas	thixotróp	2500 - 4500
Fazékidő 100gr.	+20°C perc	~ 10	~ 10
Alakítható 80%-os szilárdság	+20°C óra	16	16
Kikeményedés 100%-os szilárdság	+20°C nap	6	6
Shore szerinti keménység	+20°C	85	80
Szakítószilárdság DIN 53 455	N/mm ²	38	40
Szakadási nyúlás DIN 53 455	%	400 – 500	500 – 600
Rugalmassági modulus (E)	N/mm ²	200 – 350	300 – 350
Lineáris zsugorodás (250x40x20mm) 6 nap múlva	+20°C %	0,1	0,1
Alkalmazási hőmérséklettartomány kiszereles	°C	-40/+120	-40/+120
		1 kg =	
		2 x 0,5 kg vagy 8 x 0,125 kg	

Vegy ellenállóságot lásd külön listán

Raktározás: eredeti lezárt kiszerelesben ~ 6 hónap

Biztonsági előírás: Poliuretán rendszerekkel való munka esetén a BG Chemie MO44-es számú biztonsági adatlapjának általános egészségügyi előírásait kell figyelembe venni.

Ügyelni kell a tisztaságra és a szellőztetésre. A bőrt és szemet védeni kell, de ha mégis bőrre kerülne, akkor szappannal és sok vízzel azonnal le kell mosni.

Diagum Primer

A **Primer** folyékony halmazállapotú és a Diagum P + FL-hez használható a tapadás elősegítésére. A fémek felületekhez való tapadást segíti elő és lehetővé teszi a Diagum nedves felületekre való felhordását.

Feldolgozás

A **Diagum-Primer**-t egy rövid szűrő ecsettel vagy egy szivaccsal vékonyan felhordjuk. Hőmérséklettől és páratartalomtól függően a Diagum 2-3 óra elteltével felhordható.

6051/H/B

Felhasználási tanácsainkat szóban, írásban, kísérleteink alapján a legjobb tudásunk és tapasztalataink szerint adjuk tájékoztatásként. Ez vonatkozik esetleg harmadik, stb. személyekkel szemben is, de nem mentesíti a felhasználót annak vizsgálatától, hogy a szállított termékeink a megrendelő egyedi technológiai és felhasználási körülményei mellett alkalmasak-e céljainak. A felhasználást ellenőrizni nem tudjuk, így ezért felelősséget sem vállalhatunk. Bármilyen esetleges kárigény is kizárólag csak az általunk szállított és a megrendelő által rendeltetésének megfelelően, előírás szerűen, az adott esetben felhasznált anyagértékre vonatkozhat. Természetesen csak kifogástalan minőségű árut szállítunk, általános eladási és szállítási feltételeink szerint. Minden műszaki adat függ az adott terheléstől. A konkrét felhasználási adatokat minden egyedi esetben közöljük. (2007-04-18)