

FVMQ

FVMQ - Fluorszilikon-Kaucsuk

Kereskedelmi elnevezés: pl. Silastic LS® (Dow Corning)

A fluorszilikon elasztomerek olajok és üzemanyagok tekintetében lényegesen jobb ellenállás mellett a szilikonhoz hasonló mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Az alkalmazhatóság hőmérséklet szempontjából a szilikonhoz képest behatárolt. Hőmérséklettartomány: -55°C ... $+175^{\circ}\text{C}$.